

PAT-NO: JP411048707A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11048707 A
TITLE: MANUFACTURE OF TREAD MEMBER AND MANUFACTURE OF PNEUMATIC TIRE
PUBN-DATE: February 23, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY
YAMAGUCHI, YUJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
BRIDGESTONE CORP N/A

APPL-NO: JP09209168
APPL-DATE: August 4, 1997


INT-CL (IPC): B60C011/00 , B29C065/00 , B29D030/52 , B65H037/04

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently manufacture a tread member used in a tread formed in a layered structure of different nature layer.

SOLUTION: A first sheet-shaped member formed into high wear resistant rubber by vulcanization and a second sheet-shaped member formed into low wear resistant rubber by vulcanization are alternately fixed together, to obtain a layered sheet member. This layered sheet member is cut by a ring cutter, to be formed into a plurality of belt-shaped members 32. A direction of each belt-shaped member 32 is changed by 90 degrees through a change roller to passed between a pair of rollers 44, piled each together and a thick tread member 42 is obtained

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(51) Int.Cl.⁴

識別記号

F I

B 6 0 C 11/00

B 6 0 C 11/00

A

B 2 9 C 65/00

B 2 9 C 65/00

B 2 9 D 30/52

B 2 9 D 30/52

// B 6 5 H 37/04

B 6 5 H 37/04

A

B 2 9 L 30:00

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号

特願平9-209168

(71) 出願人 000005278

株式会社ブリヂストン

東京都中央区京橋1丁目10番1号

(22) 出願日

平成9年(1997) 8月4日

(72) 発明者 山口 裕二

東京都小平市小川東町3-5-11-310


(74) 代理人 弁理士 中島 淳 (外4名)

(54) 【発明の名称】 トレッド部材の製造方法及び空気入りタイヤの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 性質の異なる層の積層構造とされたトレッドに用いるトレッド部材を効率的に製造すること。

【解決手段】 加硫することにより高耐摩耗性ゴムとなる第1のシート状部材と、加硫することにより低耐摩耗性ゴムとなる第2のシート状部材と、を交互に貼り合わせて積層シート部材を得る。この積層シート部材をリングカッタで切断して複数の帯状部材32とする。各帯状部材32を変更ローラを介して向きを90度変更し、一対のローラ44の間を通過させて各々を重ね合わせることで厚肉のトレッド部材42が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに性質の異なる種類のシート状部材を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、

前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、
前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴とするトレッド部材の製造方法。

【請求項2】 加硫することにより高耐摩耗性ゴムとなる第1の未加硫ゴム組成物からなる第1のシート状部材と、加硫することにより前記高耐摩耗性ゴムよりも耐摩耗性の低い低耐摩耗性ゴムとなる第2の未加硫ゴム組成物からなる第2のシート状部材又はゴム以外の材料からなり前記高耐摩耗性ゴムよりも耐摩耗性の低い第3のシート状部材の何れか一方と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、

前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、
前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴とするトレッド部材の製造方法。

【請求項3】 未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、前記未加硫ゴム組成物を加硫して得られた加硫済みゴム組成物よりも強度の低い低強度シート状部材と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、

前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、
前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴とするトレッド部材の製造方法。

【請求項4】 未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、液体によって溶解する材料からなる溶解性シート状部材と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、

前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、
前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴とするトレッド部材の製造方法。

【請求項5】 請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載のトレッド部材の製造方法によって得られたトレッド部材を、補強層と共に未加硫のカーカスのクラウン部に貼りつけて加硫を行い空気入りタイヤを製造することを特徴とする空気入りタイヤの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はトレッド部材の製造方法及び空気入りタイヤの製造方法に係り、空気入りタイヤに用いるトレッド部材の製造方法及び空気入りタイヤを製造する空気入りタイヤの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、氷上及び雪上の性能を高めたタイ

ヤとしてスタッドレスタイヤが使用されている。

【0003】この種スタッドレスタイヤのトレッドには、雪上性能を高めるために複数のブロックからなるブロックパターンが形成されている。

【0004】氷上性能を高めるために、この種のスタッドレスタイヤのトレッドには、氷路面との摩擦力を得るために通常のタイヤと比較して柔軟なゴム材を使用している。

【0005】

10 【発明が解決しようとする課題】氷上性能をより高めるために、トレッドのゴム材をより柔らかくすることも考えられるが、ブロック剛性の低下、耐摩耗性の低下等の問題が生じるので限度がある。また、サイブを多用することも考えられるが、偏摩耗やブロック剛性の低下につながるため、サイブの多用にも限界がある。

20 【0006】他方、トレッド表面に比較的浅い細溝を多数形成した空気入りタイヤが提案されているが、摩耗によりこの細溝は消滅するため、細溝によるウェット性能及び氷上性能の向上は走行の初期段階にしか得られない。

30 【0007】そこで、トレッドを性質の異なる層の積層構造、例えば、耐摩耗性の異なるゴム層をタイヤ幅方向に沿って積層した構造、またはゴム層と不織布をタイヤ幅方向に沿って積層した構造とすると、走行によって、耐摩耗性の低いゴム層を耐摩耗性の高いゴム層よりも低く、または不織布の層をゴム層よりも低くして、トレッド表面に浅い細溝を形成、維持してウェット性能及び氷上性能を向上させることが考えられる。

40 【0008】しかし、トレッドを従来の押出機の口金による押出しにて成形する方法では、このような積層構造のトレッドを製造できない。

50 【0009】本発明は上記事実を考慮し、性質の異なる層の積層構造とされたトレッドに用いるトレッド部材を効率的に製造することのできるトレッド部材の製造方法及び空気入りタイヤの製造方法を提供することが目的である。

【0010】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載のトレッド部材の製造方法は、互いに性質の異なる複数種類のシート状部材を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴としている。

【0011】次に、請求項1に記載のトレッド部材の製造方法の作用を説明する。先ず、最初の工程では、互いに性質の異なる複数種類のシート状部材を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する。

【0012】次に、所定の間隔で配置されたリングカッタ等を用いて積層シート部材を複数の帯にカットする。

互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴としている。

【0029】次に、請求項3に記載のトレッド部材の製造方法の作用を説明する。先ず、最初の工程では、未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、前記未加硫ゴム組成物を加硫して得られた加硫済みゴム組成物よりも強度の低い低強度シート状部材と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する。

【0030】次に、所定の間隔で配置されたリングカッタ等を用いて積層シート部材を複数の帯にカットする。

【0031】その後、帯の向きを各々90度変更して互いに密着させると、未加硫ゴムシート状部材と低強度シート状部材との積層構造とされた厚肉のトレッド部材が容易に得られる。

【0032】このトレッド部材を加硫すると、加硫済みゴム組成物からなる層（即ちゴム層）と、低強度シート状部材からなる層と、が交互に隣り合うゴム弾性を有したトレッド部材（加硫済み）となる。

【0033】このトレッド部材からなるトレッドを変形させると、低強度シート状部材からなる層がゴム層から剥離したり、低強度シート状部材からなる層自身が破壊されたりしてゴム層とゴム層との間に溝が形成される。

【0034】なお、ここでいう低強度とは、曲げ、引張、圧縮、剪断等の少なくとも一つの強度が低いことを言う。

【0035】このようにして出現した溝により、排水性及びエッジ効果が得られ、空気入りタイヤのウェット性能及び氷上性能が向上する。

【0036】請求項4に記載のトレッド部材の製造方法は、未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、液体によって溶解する材料からなる溶解性シート状部材と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する工程と、前記積層シート部材を複数の帯にカットする工程と、前記帯の向きを各々90度変更して互いに密着させて厚肉のトレッド部材とする工程と、を有することを特徴としている。

【0037】次に、請求項4に記載のトレッド部材の製造方法の作用を説明する。先ず、最初の工程では、未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、液体によって溶解する材料からなる溶解性シート状部材と、を互いに張り合わせて積層シート部材を形成する。

【0038】次に、所定の間隔で配置されたリングカッタ等を用いて積層シート部材を複数の帯にカットする。

【0039】その後、帯の向きを各々90度変更して互いに密着させると、未加硫ゴムシート状部材と溶解性シート状部材との積層構造とされた厚肉のトレッド部材が容易に得られる。

【0040】このようにして得られた未加硫のトレッド部材を加硫すると、加硫済みゴム組成物からなる層（即ちゴム層）と、溶解性シート状部材からなる層（以後、溶解層という）とが交互に隣り合うゴム弾性を有したトレッド部材（加硫済み）となる。

【0041】トレッド部材に液体を付与すると、付与された液体により溶解層が溶解してゴム層とゴム層との間に溝が形成される。

【0042】例えば、溶解層を水によって溶解する材質で形成すると、路面の水によって溶解層が溶けるので、ウェット路面や氷路面を走行したときに水によって溝を形成することができ、走行当初から高いウェット性能及び氷上性能が得られ、高いウェット性能及び氷上性能が摩耗末期まで継続して得られる。

【0043】なお、タイヤ製造後、トレッドに液体を付与して溶解層を溶かし、当初から溝を形成することもできる。

【0044】液体は、溶解層を溶かすことのできるものであれば水以外であっても良く、溶解層も水以外の液体で溶けるような材質であっても良い。

【0045】なお、溶解層を、水溶性の繊維からなる繊維層としても良い。溶解層を水溶性の繊維からなる繊維層とすると、水分を吸収し易く、素早く溶ける。

【0046】また、トレッドの接地面にあらわれる溶解層の厚さは、ゴム層の厚さよりも薄い事が好ましい。ゴム層が厚くなり過ぎると、接地面の水が溝まで届きにくくなり、排水性が向上せずにウェット性能及び氷上性能が向上しない。逆に、溶解層が厚くなり過ぎてしまう場合には、ゴム層の厚さが小さくなるので実接地面積が減少し、ウェット性能及び氷上性能と耐摩耗性が低下する。

【0047】したがって、トレッドの接地面にあらわれるゴム層の厚さと、溶解層の厚さとの比率は、ゴム層の厚さを100とした場合、溶解層の厚さを50～40にすることが好ましい。

【0048】また、ゴム層の厚さを5.0mm以上にすると、ゴム層の厚が厚いため、溝までの距離が長くなり、接地面の水が溝まで届きにくく、ウェット性能及び氷上性能が向上しない。

【0049】さらに、本発明で製造されたトレッド部材を用いれば、ブレードを用いずに溶解層の厚み、即ち溶解性シート状部材の厚みを設定するのみで溝を所望の幅に設定することができる。即ち、ブレードよりもはるかに薄い溶解性シート状部材を用いることにより、タイヤ製造上に問題を生じさせずに従来よりも幅狭の溝を簡単に形成することができ、接地面積の低下を抑えることができる。

【0050】ここで、従来では、ブロック等の陸部に複数のサイア（摩耗末期まで消滅しないように溝深さは深い）を形成すると、ブロック内の剛性に偏りが生じてブ

ロック内の接地圧が不均一になり、これによって偏摩耗を発生する問題や、サイズで分割した小ブロックが接地時に倒れ込むことにより各小ブロックに偏摩耗を発生する問題等があった。一方、本発明で製造されたトレッド部材を用いれば、比較的浅めの溝を形成できるので、ブロック内の剛性に偏りが生じるのを抑えることができ、また、溝と溝との間の小ブロックの倒れ込みを抑えることができるので、上記各偏摩耗の発生を抑えることができる。

【0051】請求項5に記載の空気入りタイヤの製造方法は、請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載のトレッド部材の製造方法によって得られたトレッド部材を、補強層と共に未加硫のカーカスのクラウン部に貼りつけて加硫を行い空気入りタイヤを製造することを特徴としている。

【0052】次に、請求項5に記載の空気入りタイヤの製造方法の作用を説明する。請求項5に記載の空気入りタイヤの製造方法では、請求項1乃至請求項4の何れか1項に記載のトレッド部材の製造方法によって得られたトレッド部材を、補強層（例えば、ベルト等）と共に未加硫のカーカスのクラウン部に貼りつけ、これを所定のモールドに装填して加硫を行うことにより性質の異なる層の積層構造とされたトレッドを有する空気入りタイヤが得られる。

【0053】

【発明の実施の形態】

【第1の実施形態】本発明の第1の実施形態を図1乃至図8にしたがって説明する。

【0054】本実施形態の空気入りタイヤ10は、一対のビードコア間にトロイド状をなして跨がるカーカスのクラウン部外周に補強層としてのベルトとトレッドとを順次配置したラジアル構造の空気入りタイヤである。なお、トレッド以外の内部構造は、一般のラジアルタイヤの構造と変わらないので説明は省略する。

【0055】図1に示すように、トレッド12には、複数本の周方向溝14及びこの周方向溝14と交差する複数本の横溝16とによって複数のブロック18が形成されている。

【0056】トレッド12は、直接路面に接地する上層のキャップ部12Aと、このキャップ部12Aのタイヤ内方に隣接して配置される下層のベース部12Bとから

耐摩耗性の低いゴム層と耐摩耗性の高いゴム層とがタイヤ幅方向（矢印W方向）に交互に積層されている。

【0057】次に、図2乃至図8を参照して、本実施形態の空気入りタイヤ10の製造方法を説明する。

【0058】図3には、シート状部材供給部21から第1の

シート状部材供給部21には、加硫することにより高耐摩耗性となる第1の未加硫ゴム組成物からなる第1のシート状部材24をロール状に巻き付けた軸21Aと、加硫することにより高耐摩耗性ゴムよりも耐摩耗性の低い低耐摩耗性ゴムとなる第2の未加硫ゴム組成物からなる第2のシート状部材26をロール状に巻き付けた軸21Bとが上下方向に交互に複数設けられている。

【0060】これらの軸21A及び軸21Bの矢印A方向側には、第1のシート状部材24と第2のシート状部材26と交互に貼り合わせ積層シート部材28とする一対の挟持ローラ21Cが配置されている。

【0061】図4には、積層シート部材28を搬送するコンベア30、積層シート部材28を複数の帯状部材32とするリングカッタ34、及びコンベア30の積層シート部材搬送方向下流側に配置されて帯状部材32の向きを90度変更する変更ローラ36が示されている。

【0062】このリングカッタ34は、図示しないモータで回転される軸38に円盤状のカッタ40が間隔をおいて固定されているものである。

【0063】また、変更ローラ36は、各帯状部材32に対応して設けられている。図5に示すように、変更ローラ36は、下方へ向かうに従って小径となるテーパローラ36Aと、上方へ向かうに従って小径となるテーパローラ36Bと、から構成されており、テーパローラ36Aとテーパローラ36Bとの間に形成される斜めの隙間に帯状部材32を通過させることによって帯状部材32を捩じる役目をしている。なお、テーパローラ36A及びテーパローラ36Bは、回転自在としても良く、モータ等で回転させても良い。

【0064】変更ローラ36の矢印A方向側には、図6に示すように、複数の帯状部材32を重ね合わせてトレッド部材42を形成する一対のローラ44が立設されている。

【0065】ローラ44の矢印A方向には、トレッド部材42を搬送する搬送ローラ46が配置されている。

【0066】次に、上記キャップ部12Aに用いられるトレッド部材の製造手順を説明する。

【0067】まず、シート状部材供給部21の軸21A及び軸21Bから、第1のシート状部材24及び第2のシート状部材26を引き出し、挟持ローラ21Cを通過

して積層シート部材28を得る。

【0068】次に、図4に示すように、積層シート部材28をコンベア30で搬送する。

【0069】次に、図5に示すように、積層シート部材28をリングカッタ34で複数の帯状部材32に切断する。

【0070】次に、図6に示すように、帯状部材32を変更ローラ36で90度回転させ、ローラ44の隙間に通過させる。

【0071】次に、図7に示すように、帯状部材32を重ね合わせてトレッド部材42を形成する。

【0070】次に、このようにして得られた長尺状のトレッド部材42を、図7に示すように、従来通り、補強層（例えば、ベルト等）48、ベース部12Bとなる帯状の未加硫ゴム部材50と共に未加硫のカーカス2のクラウン部に貼りつけて生タイヤを成形し、これをモールド54に装填して加硫を行うことにより、図2に示すような耐摩耗性の低いゴム層20と耐摩耗性の高いゴム層22とがタイヤ幅方向に交互に積層されたキャップ部12Aが得られる。

【0071】なお、トレッド部材42は、図7に示すように、周方向溝14を形成するためのモールド54の突起部56に対向する部分を薄く形成することが好ましい。トレッド部材42のゲージを部分的に変えるには、リングカッタ34のカッタ40の間隔を変えて、帯状部材32の幅を変えれば良い。

【0072】走行によりトレッド12の表面が摩耗すると、耐摩耗性の低いゴム層20が耐摩耗性の高いゴム層22よりも摩耗が進展するので、図8に示すように、耐摩耗性の高いゴム層22部分に比較して耐摩耗性の低いゴム層20部分が低くなり、トレッド12表面に比較的深さが浅く細い溝58が多数出現する。このようにして出現する溝58はタイヤ周方向に沿って延びた形状となり、複数出現した溝58により排水性が得られ、ウェット性能及び氷上性能が向上する。

【0073】なお、摩耗初期のみならず、摩耗が進行してもこの状態を維持することが可能であるため、ウェット性能及び氷上性能の向上を継続的に図ることができる。

【0074】また、横方向の摩擦係数が向上するため、コーナリング時の横滑り効果も得られる。

【0075】なお、第1のシート状部材24を加硫することによって通常の発泡していないゴムとなる第1の未加硫ゴム組成物から構成し、第2のシート状部材26を加硫することにより発泡ゴムとなる第2の未加硫ゴム組成物（通常のゴム組成物の他に周知のように発泡剤（及び発泡助剤）が含まれており、加硫を行うと、ゴム中にガスが発生して無数の独立気泡を有した発泡ゴムとなるもの。）から構成しても良い。これにより、通常の発泡していないゴムからなるゴム層と、発泡ゴムからなる発泡ゴム層とが交互に積層された構造のトレッドが得られる。

【0076】発泡ゴムは、発泡していないゴムと比較して耐摩耗性が低いため、走行によりトレッドが摩耗すると、発泡ゴム層が発泡していないゴム層よりも低くなり、溝が形成される。

【0077】また、加硫することにより高耐摩耗性ゴムよりも耐摩耗性の低い低耐摩耗性ゴムとなる第2の未加硫ゴム組成物からなる第2のシート状部材26の代わりに、ゴム以外の材料からなり耐摩耗性の高いゴム層22よりも耐摩耗性の低い第3のシート状部材を用いてトレ

ッド部材40を形成しても良い。

【0078】また、未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、この未加硫ゴム組成物を加硫して得られた加硫済みゴム組成物よりも強度の低い低強度シート状部材と、を用い、これらを積層して得られた積層シート部材によってトレッド部材40を形成しても良い。このトレッド部材40からなるトレッド12を備えた空気入りタイヤ10を走行させ（または、表面を適度に荒らした回転ドラムに押し当てて回転させても良い。）、トレッド12を繰り返し変形させると、低強度シート状部材からなる層が破壊されて路面側から剥離し、低強度シート状部材からなる層がゴム層よりも低くなり、溝が形成される。

【0079】ゴム層よりも強度の低い低強度シート状部材としては、例えば、不織布が好ましい。

【0080】不織布は、引張、圧縮、剪断等に対して異方性が小さいことが好ましい。不織布を構成するフィラメント繊維の材質としては、綿、レーヨン、セルロースなどの天然高分子繊維、脂肪族ポリアミド、ポリエステル、ポリビニルアルコール、ポリイミド、芳香族ポリアミドなどの合成高分子繊維、及びカーボン繊維、ガラス繊維、スチールワイヤのうちから選択した一種又は複数種の繊維を混合することが出来るが他の材質の繊維であっても良い。

【0081】不織布に適用する繊維の直径又は最大径は、0.1～100 μ mの範囲が好ましく、断面形状は円状のもの、又は円と異なる断面形状のもの、中空部を有するものを用いることが出来る。さらに、異なる材質を内層と外層に配置した芯鞘構造、或いは米字形、花卉形、層状形等の複合繊維も用いることができる。

【0082】また、不織布に使用する繊維の長さは、8mm以上が好ましい、不織布の厚さは、0.05mm～2.0mmが好ましく（不織布の厚さは20g/cm²の加圧下で測定した）、目付（1m²当たりの重量）は、10～300gの範囲にあるのが好ましい。

【0083】また、繊維自身は、内層、外層を異なる素材とする2層構造の繊維も不織布の材料として使用することができる。

【0084】低強度シート状部材は不織布以外であっても良く、具体例としては、紙（ボール紙等も含む）等を用いることができるが、これら以外であっても良い。

【0085】また、未加硫ゴム組成物からなる未加硫ゴムシート状部材と、液体によって溶解する材料からなる溶解性シート状部材と、を用い、これらを積層して得られた積層シート部材によってトレッド部材40を形成しても良い。

【0086】このトレッド部材40を用いて形成されたトレッド12のキャップ部12Aは、ゴム層と、溶解性シート状部材からなる層（以後、溶解層という）と、が交互に積層された構造となる。

【0087】溶解層に液体を付与すると、付与された液体によって溶解層が溶解し、ゴム層との間に溝が形成される。この方法によれば溶解層を完全に除去することができる。

【0088】なお、溶解層を、水によって溶解する材質からなる溶解性シート状部材で形成すると、路面の水によって溶解層が溶けるので、ウェット路面や氷路面を走行したときに水によって溝を形成することができ、

【0089】液体は、溶解層を溶かすことのできるものであれば水以外であっても良く、溶解層も水以外の液体で溶けるような材質であっても良い。

【0090】なお、水溶性の繊維からなる溶解性シート状部材を用いても良い。溶解層が水溶性の繊維からなる繊維層になると、水分を吸収し易く、素早く溶ける。

【0091】溶解性シート状部材の具体例としては、水溶性繊維からなる不織布を用いることができる。

【0092】水溶性繊維としては、ビニルアルコールユニットが50モル%以上、平均重合度が100～3000のケン化度80%未満のポリビニルアルコール系ポリマーを原料とし、紡出後の繊維に対してホルマル化・アセタール化等の耐水性を付与する処理を行っていない繊維を用いることができる。

【0093】ビニルアルコールユニット及び酢酸ビニルユニット以外のユニットとしては、エチレン、アリルアルコール、イタコン酸、アクリル酸、無水マレイン酸等のポリビニルアルコールの結晶性を阻害するユニットが好ましい。

【0094】次に、水溶性繊維の製造方法を簡単に説明する。まず、ビニルアルコールユニットが75モル%、酢酸ビニルユニットが25モル%からなる平均重合度が500のケン化度75モル%のポリビニルアルコール系ポリマーとジメチルスルフォキド(DMSO)を混合し、窒素置換後減圧下にて十分に脱泡を行い、45%のジメチルスルフォキド(DMSO)溶液を作製する。

【0095】次に、この紡糸原液を孔径φ0.15mmの単孔ノズルより、2°Cのアセトン/DMSO(重量比:85/15)の混合溶液に湿式紡糸する。

【0096】その後、アセトン/DMSO(重量比:95/5)の混合溶液中で4.5倍の延伸を行った後、アセトン中で十分にDMSOを除去し、80°Cで乾燥を行うことでポリビニルアルコール系繊維が得られる。な

性繊維からなる不織布以外であっても良く、例えば、水溶性繊維の材質をゴム状に形成したもの、オブラート等を上げることができるが、これら以外であっても良い。

【0098】

【発明の効果】以上説明したように、本発明のトレッド部材の製造方法によれば、性質の異なる層の積層構造とされたトレッドに用いるトレッド部材を極めて効率的に製造できる、という優れた効果を有する。

【0099】請求項2乃至請求項4に記載のトレッド部材の製造方法によれば、ウェット性能及び水上性能に優れた空気入りタイヤに用いるトレッド部材を極めて効率的に製造できる、という優れた効果を有する。

【0100】また、本発明の空気入りタイヤの製造方法によれば、性質の異なる層の積層構造とされたトレッドを有する空気入りタイヤを効率的に製造できる、という優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の空気入りタイヤの製造方法によって製造された空気入りタイヤのトレッドの断面図である。

【図2】図1に示すトレッドのタイヤ幅方向に沿った拡大断面図である。

【図3】シート状部材供給部の側面図である。

【図4】コンベア、リングカッタ及び変更ローラの斜視図である。

【図5】変更ローラの拡大斜視図である。

【図6】帯状部材を重ね合わせてトレッド部材を形成するローラと搬送ローラの斜視図である。

【図7】生タイヤ及びモールドの断面図である。

【図8】摩耗したトレッドの拡大断面図である。

【符号の説明】

12 トレッド

20 ゴム層(低耐摩耗性ゴム)

21C 挟持ローラ

22 ゴム層(高耐摩耗性ゴム、加硫済みゴム組成物)


24 第1のシート状部材(未加硫ゴムシート状部材)

26 第2のシート状部材


28 積層シート部材

34 リングカッタ


【図1】




【図3】




【図2】




【図5】




【図4】



【図6】



【図7】



【図8】

